

Magenli ATB-300 RC

מערכת חיפוי ויניל אסטר
עובי המערכת: 0.5 mm – 1 mm

נתונים טכניים

- עמידות בטמפרטורות (°C) – עד 145
- BARCOL Hardness לפי ASTM 2583 < 40
- עומס כפיפה לפי ASTM D 790 (MPa) – 125
- עומס מתיחה לפי ASTM D 638 (MPa) – 73

מבנה המערכת

- שכבת בסיס: פריימר ATB-300 תוצרת חברת Flowcrete.
 - גימור: ATB-300 RC (2-3 שכבות) תוצרת חברת Flowcrete.
- ניתן להוסיף קוורץ לגימור מונע החלקה

שימושים ותחומים עיקריים

- רצפות תעשייה לעומסים כבדים
- אזורי תנועת רכבים
- אזורי תנועת מלגזות ומשאיות
- תעשייה כימית
- אזורי ייצור
- אזורי אחסון

מאפיינים ותכונות

- עמידות כימית מעולה – ראה דף עמידות
- עמידות לטמפרטורות גבוהות
- עמידות גבוהה לשחיקה
- רמת קשיחות גבוהה
- עמידות UV גבוהה
- קלה לניקיון ולתחזוקה עתידית
- אנטי בקטריאלית

